

マンセル値・光沢値

商品名	色名	品番	日射反射率 (GL下地)	マンセル値		光沢値
Jクラフト[和み-FIT つやあり]	A こむぎいろ NC	B10W	51%	0.1 Y	7.2/3.1	15.0
	A しるいろ NC	B02W	63%	5.5 GY	9.1/1.2	50.0
	A あまいろ NC	B42W	58%	6.4 Y	8.5/1.5	50.0
	A ぞうげいろ NC	B43W	52%	5.6 Y	7.5/0.8	35.0
	しんちゃ NC	U12W	44%	0.7 YR	3.6/0.5	30.0
	あおいろ NC	U14W	55%	2.3 B	2.9/6.4	75.0
	あかいろ NC	U37W	50%	0.5 YR	2.9/7.5	75.0
	わかばいろ NC	U52W	65%	1.6 G	6.4/2.0	75.0
	みどりいろ NC	U57W	43%	9.5 G	3.2/3.3	75.0
	はいいろ NC	U65W	64%	2.7 B	5.2/1.2	75.0
	しろがねいろ NC	U76W	60%	0.5 PB	6.0/0.6	60.0
Jクラフト[和み-FIT つやけし]	スチールブラック NC	U11Z	45%	9.1 PB	3.3/0.5	5.0
	マロンブラウン NC	U13Z	47%	2.4 YR	2.7/0.6	6.0
Jクラフト[和み-FIT ミドル]	J シルバー-TNC	433T	61%	4.4 PB	6.1/0.2	50.0
Jクラフト[極み-MAX]	A スターゴールド KNC	K055	51%	1.2 Y	5.9/0.9	3.0
	A ミストホワイト KNC	K001	65%	0.1 GY	7.4/0.8	3.0
	A ライトキャメル KNC	K003	66%	1.8 Y	7.3/3.0	3.0
	A マットホワイト KNC	K005	71%	1.1 Y	8.5/0.7	6.0
	ナチュラルグレー KNC	K007	56%	4.8 BG	5.6/0.3	6.0
	バンブーグリーン KNC	K011	61%	1.9 BG	6.1/2.3	6.0
	モスグリーン KNC	K013	46%	3.5 G	3.4/0.8	3.0
	ミッドナイトブルー KNC	K017	43%	3.4 PB	2.3/2.6	5.0
	ブライトレッド KNC	K025	53%	2.8 R	3.5/4.8	6.0
	ダークブラウン KNC	K031	44%	10 R	3.2/0.5	6.0
	セピア KNC	K033	46%	4.6 YR	2.8/1.3	5.0
	ジェットブラック KNC	K041	44%	2.2 RP	2.7/0.2	6.0
	ライトブラック KNC	K043	45%	1.6 PB	2.8/0.7	3.0
	シルバーブラック KNC	K045	43%	0.8 P	4.5/0.1	6.0
	グレーシルバー KNC	K053	56%	4.4 Y	7.2/0.2	6.0
JFEカラー GL ディンプル	スパイスカッパー	7198	—	5.6 YR	6.5/1.5	40.0
	サンシャインゴールド	7197	—	2.8 Y	7.4/0.9	30.0
	スチールブルー	7199	—	4.3 B	6.1/0.6	40.0
	メタルシルバー	7196	—	6.3 GY	7.7/10.1	25.0